

Technický list výrobku

VERNIS ANTAC GC rychleschnoucí

Popis

Vernis Antac GC je vysocepřilnavý speciální penetrační nátěr neškodící životnímu prostředí. Aplikace se provádí za studena. Doporučená minimální spotřeba je 150 g/m². Jeho složení je na bázi elastomerového bitumenu, speciální lepicí emulze a rychleschnoucích rozpouštědel (bez toluenu). Používá se k impregnaci betonových nebo kovových konstrukcí všech typů na něž je pak aplikována vlastní hydroizolace. Speciálně se používá na penetrace mostních konstrukcí a podobných speciálních staveb před aplikací hydroizolace.

Použití

Vernis ANTAC se aplikuje před natavováním vlastní hydroizolace a zajišťuje bezproblémové spojení s podkladem. Napenetrovaná plocha je sama o sobě již ochráněna proti pronikání vlhkosti, např. ranní mlhy, rosy apod.

Zpracování

Plocha musí být suchá, čistá, bez případných nečistot typu rzi, mastnoty, prachu, popřípadě odseparovaného původního povrchu. Vernis antac se nanáší plnoplošně a to pomocí válečku nebo velkoplošného štětce. Hotový nátěr je rychleschnoucí, velmi adhézní a nevytváří žádné praskliny.

Skladování

Plechovky skladovat v chladném a odvětrávaném prostoru. Dbát na to, aby při manipulaci byly stále originálně (těsně) uzavřeny a ochráněny před horkem. Neotvírat v uzavřeném prostoru, nevylévat do splaškových vod. Maximální délka skladování je 1 rok. Při manipulaci je nutné dodržovat bezpečnostní předpisy pro manipulaci s těkavými látkami.

Složení

(orientační)

homogenní roztok na bázi bitumenu a rozpouštědel

Vlastnosti		požadovaná hodnota	deklarovaná hodnota
Objem pevných složek			39 %
Těsnost			0,96 ± 0,05
Viskozita (gem. NFT 30014) CF Nr.4	při 25 °C		30 až 50 s
Doba schnutí	při 25 °C	proti zaprášení	cca 20 minut
	při 25 °C	suchá	cca 60 minut
	při 25 °C	tvrdá	cca 24 hodin
Bod zahoření rozpouštědla			23 °C
Spotřeba		150–300 g/m ² podle podkladu	

Důležité upozornění:

Hořlavina (obsahuje vysocehořlavé rozpouštědlo).

Chránit před otevřeným světlem, ohněm, sálavým teplem i jinými zdroji tepla v provozu

● Skladovací předpisy:
skladovací třída III

● Pokyny pro transport (ADR/RID): Třída 3,30 °C, kód látky 1993/1263

● Všechny údaje uvedeny na bezpečnostním listu "VERNIS ANTAC"

Typy balení

1582015 kanystř 30 l (váha ca. 30,5 kg)

Na vyžádání sud 200 l (váha ca. 215 kg)