

Technický list výrobku

Číslo certifikačního úřadu: 0679

První rok označení CE: 2006

HYRENE 35 PY RGH

Popis

HYRENE 35 PY RGH je SBS modifikovaný asfaltový pás vyztužený stabilizovanou polyesterovou rohoží gramáže 150 g/m². Horní povrch je opatřen jemnozrnným minerálním posypem. Na spodním líci je lehce tavitelná fólie.

Použití

Podkladní pás, vyztužený detailový pás, dvě vrstvy proti tlakové vodě spodní stavby

Zpracování

Před aplikací parotěsné zábrany je nutné, aby byl povrch hladký, suchý, čistý a zbavený mastnoty. Povrch podkladní konstrukce (beton, tvárnice, dřevo, apod.) je nutné opatřit penetračně-adhezním nátěrem VERNIS ANTAC. Aplikace se provádí plamenem. Minimální šířka podélného a příčného přesahu je 100 mm.

Skladování

Role se musí skladovat v suchém a chladném skladu, ve svislé poloze na vodorovné ploše. Chraňte před teplem a vlhkostí (např. sluneční světlo). Během chladné sezóny je nutné minimálně 12 hodin před zpracováním skladovat při teplotě +5 °C. Palety se nesmí stohovat.

Složení

(orientační)

Výztužná vložka (g/m ²) :	stabilizovaný polyester	150
Krycí vrstva (g/m ²) :	SBS bitumen	4000
Povrch (g/m ²) :	jemnozrnný minerální posyp	300
Spodní povrch (g/m ²) :	lehce tavitelná fólie	10

Vlastnosti			NORMA	JEDNOTKY	DEKLAROVANÁ HODNOTA	TOLERANCE / MLV	
						MIN	MAX
Rozměry	Délka		EN 1848-1	m	5	-1 %	
	Šířka			m	1	-1 %	
	Přímost			mm/10m	Prošel		
	Hmotnost role			kg	36		
Tloušťka			EN 1849-1	mm	3,65	3,50	3,80
Plošná hmotnost			EN 1849-1	kg/m²	NSP		
Zjevné vady		Nový výrobek	EN 1850-1	-	Bez vad		
		Po zestárnutí dle EN 1297		-	NSP		
Přilnavost posypu			EN 12039	%	NSP		
Odolnost proti protrhávání		Podélně	EN 12310-1	N	NSP		
		Příčně			NSP		
Maximální tahové síly		Podélně	EN 12311-1	N/50 mm	500	350	650
		Příčně			400	250	550
Maximální protažení		Podélně	EN 12311-1	%	40	30	50
		Příčně			50	40	60
Odolnost proti odlupování ve spojích	Max. síla	Podélný spoj	EN 12316-1	N/50 mm	NSP		
		Příčný spoj			NSP		
	Průměrná síla	Podélný spoj			NSP		
		Příčný spoj			NSP		
Smyková odolnost ve spoji	Max. síla	Podélný spoj	EN 12317-1	N/50 mm	NSP		
		Příčný spoj			NSP		
Chování za chladu		Horní povrch	EN 1109	°C	-20	≤	
		Spodní povrch			-20	≤	
Odolnost proti stékání		Nový výrobek	EN 1110	°C	100	≥	
		Po zestárnutí dle EN 1296			NSP		
Odolnost proti nárazu			EN 12691	mm	1000		
Odolnost statickému zatížení			EN 12370 (A)	kg	15		
Rozměrová stálost			EN 1107-1	%	0,3	≤	
Tvarová stálost pásu spojených s podkladem při změně teploty			EN 1108	%	NSP		
Propustnost pro vodní páru		Nový výrobek	EN 1931	-	μ = 20 000		
		Po zestárnutí dle EN 1296		-	NSP		
Vodotěsnost		Nový výrobek	EN 1928	-	Prošel	při 10 kPa	
		Po zestárnutí dle EN 1296		-	Prošel		
Vodotěsnost po protažení při nízké teplotě			EN 13897	%	NSP		
Reakce na oheň			EN 13501-1	-	E		
Odolnost proti prorůstání kořenů			EN 13948	-	NSP		
Nebezpečné látky podle databáze "nebezpečných látek", na adrese: http://europa.eu.int/comm/enterprise/construction/internal/dangsub/dangmain.htm			-	-	nejdou		

NSP - Není stanoveným parametrem

MLV - Výrobní limitní hodnota

Všechna prohlášení odrážejí současný stav techniky a vývoje. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu výrobku a jeho specifikací.