

Technický list výrobku

BITUMSEAL®

Popis

Plasto-elastické lepidlo a tmel na bázi SBS modifikovaného asfaltu

Použití

Lepení a tmelení asfaltových izolačních výrobků, utěsňování spár, též na vlhkém podkladu nebo pod vodou. Spáry nepřenášející mechanické zatížení. Přidržný prakticky ke všem stavebním materiálům (beton, ocel, dřevo...) a plastům. Neobsahuje změkčovadla. Nesmršťuje se při vysychání.

Balení

kartuše 310 ml - kartón po 25 kartuších

Skladování

Originální neotevřená balení skladujte na chladném místě. Chraňte před teplem. Po otevření plechovky musí být místo dobře větrané. Nevylévejte do odpadních vod. Maximální doba skladování je v původním obalu 2 roky.

Skladování

Na suchém místě mezi 5 a 25 °C, chráněným před teplem, v původním obalu hermeticky uzavřený
 Maximální doba skladování: 12 měsíců

Zpracování

Nanášá se přímo na čisté, odmaštěné a prachu zbavené podklady. Vytlačuje se provazec obyčejnou nebo pneumatickou pistolí.
 Spotřeba: cca 310 ml/m² pro lepení
 cca 310 ml na 10 m těsnění spáry (průměr 0,5 cm)
 Teplota zpracování: 5 až 35 °C
 Doba schnutí: 12 hodin až několik dní v závislosti na teplotě a typu podkladu, tloušťce vrstvy a propustnosti spojovaných materiálů.
 Po aplikaci je dostatečně přilnavý a vydrží omezené zatížení.
 Konečná přilnavost závisí na povaze podkladu a typu lepení.
 Při aplikaci na vlhký povrch nebo pod vodou musí být tryska v kontaktu s povrchem, který se má spojit (nejdříve vhodné odzkoušet).

Základní informace

Není vhodný pro aplikace, kde je výrobek v kontaktu s minerálními oleji (změkčují výrobek).
 Nemůže být přetírán.
 Čištění nástrojů možno pomocí terpentýnu, technického benzínu

Vlastnosti

	HODNOTA
Barva	černá
Konzistence	krémovitá - tixotropní
Hustota při 20 °C	1,3 g/cm ³
Podíl nerozpustných látek	89 %
Bod vzplanutí (podle ASTM D 93)	36 °C
Teplota použití	5-35 °C
Teplotní odolnost po pokládce	-30 °C-90 °C
Nebezpečí: snadno zápalný (obsahuje rozpouštědla). Chraňte před otevřeným ohněm, plameny a jinými zdroji tepla. Všechny informace v oblasti bezpečnosti: Bezpečnostní list Bitumseal	