

Technický list výrobku

První rok označení CE: 2006

VAP AL SK

Popis	➔ VAP AL SK je parozábrana se samolepící spodní vrstvou a vrchním lícem s křemičitým popískováním. Minimální šíře přesahu je 80 mm. Spodní líc a podélné přesahy jsou samolepící. Příčné přesahy jsou svařovány v šíři 15 cm.
Použití	➔ Parotěsná zábrana.
Zpracování	➔ Před aplikací parotěsné zábrany je nutné, aby byl povrch hladký, suchý, čistý a zbavený mastnoty. Povrch podkladní konstrukce (beton, tvárnice, dřevo, kov, apod.) je nutné opatřit penetračně-adhezním nátěrem VERNIS ANTAC. VAP AL SK se pokládá samolepící vrstvou na povrch podkladní konstrukce a válečkem se odstraní veškeré vzduchové bubliny. Přesah mezi pásy je minimálně 80 mm. Ostrým nožem může být ořezán do jakéhokoliv požadovaného tvaru. Aplikace by měla probíhat při teplotách +5 °C až +40 °C. Doporučujeme se vyvarovat dešti, sněhu a mrazu.
Skladování	➔ Role se musí skladovat v suchém a chladném skladu, ve svislé poloze na vodorovné ploše. Chraňte před teplem a vlhkostí (např. sluneční světlo). Během chladné sezóny je nutné minimálně 12 hodin před zpracováním skladovat při teplotě +5 °C. Palety se nesmí stohovat.
Složení	➔ (orientační)

Vložka (g/m²) :	hliníková fólie / skelná rohož	70
Pojivo(g/m²) :	asfalt, elastomerový SBS	3450
Povrch (g/m²) :	křemič.písek + silik. zakrytí přesahu	100
Spodní povrch (g/m²) :	silikonová fólie	60

Vlastnosti			NORMA	JEDNOTKY	DEKLAROVANÁ HODNOTA	TOLERANCE / MLV	
						MIN	MAX
Rozměry	Délka		EN 1848-1	m	8	-1 %	
	Šířka			m	1	-1 %	
	Přímost			mm/10m	vyhovující	vyhovující	
Tloušťka			EN 1849-1	mm	3,20	3,00	3,40
Zjevné vady	Nový výrobek		EN 1850-1	-	Bez vad		
	Po zestárnutí dle EN 1297			-	NSP		
Přilnavost posypu			EN 12039	%	NSP		
Odolnost proti protrhávání	Podélně		EN 12310-1	N	160	120	200
	Příčně				150	110	200
Maximální tahové síly	Podélně		EN 12311-1	N/50 mm	500	300	700
	Příčně				350	250	450
Maximální protažení	Podélně		EN 12311-1	%	15	5	35
	Příčně				40	20	50
Odolnost proti odlupování ve spojích	Max. síla	Podélný spoj	EN 12316-1	N/50 mm	NSP		
		Příčný spoj			NSP		
	Průměrná síla	Podélný spoj			NSP		
		Příčný spoj			NSP		
Smyková odolnost ve spoji	Max. síla	Podélný spoj	EN 12317-1	N/50 mm	NSP		
		Příčný spoj			NSP		
Chování za chladu		Horní povrch	EN 1109	°C	NSP	≤	
		Spodní povrch				≤	
Odolnost proti stékání		Nový výrobek	EN 1110	°C	NSP		
		Po zestárnutí dle EN 1296			NSP		
Odolnost proti nárazu			EN 12691	mm	NSP	≤	
Odolnost statickému zatížení			EN 12370 (A)	kg	NSP		
Rozměrová stálost			EN 1107-1	%	NSP		
Tvarová stálost pásu spojených s podkladem při změně teploty			EN 1108	%	NSP		
Propustnost pro vodní páru	Nový výrobek		EN 1931	Sd(m)	1500		
	Po zestárnutí dle EN 1296			Sd(m)	NSP		
Propustnost pro vodu	Nový výrobek		EN 14150	kPa/24hod	vodotěsný	pod 2 kPa	
	Po zestárnutí dle EN 1296			-	NSP		
Vodotěsnost po protažení při nízké teplotě			EN 13897	%	NSP		
Reakce na oheň			EN 13501-1	-	E		
odolnost proti prorůstání kořenů			EN 13948	-	NSP		
Nebezpečné látky podle databáze "nebezpečných látek" na adrese: http://europa.eu.int/comm/enterprise/construction/inetnal/dangsub/dangmain.htm			-	-	nejsou		

NSP - Není stanoveným parametrem

MLV - Výrobní limitní hodnota

Všechna prohlášení odrážejí současný stav techniky a vývoje. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu výrobku a jeho specifikací.